

Adhefelt

Adhesivo para filtros, techados y tejas mineralizadas.

Descripción

Producto formulado a partir de asfaltos seleccionados y modificados con polímeros de alta calidad en suspensión en un medio de solventes de rápida evaporación.

Ventajas

- Listo para usarse no requiere calentar ni diluir.
- Integra el acabado a los sistemas impermeables colocados.
- Forma una capa adicional flexible e impermeable.
- Es compatible con cualquier sistema de impermeabilización asfáltica.
- De excelente adhesividad
- Estable a los cambios de temperatura.
- Alto rendimiento.

Usos recomendados

Se usa principalmente como adhesivo de contacto, para acabados asfálticos prefabricados de impermeabilización, tales como filtros, techados y tejas mineralizadas.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas, así como de impermeabilizaciones anteriores y cualquier material que pueda interferir en la funcionalidad del producto.

Aplique el primario Protecto Hidro Primer de acuerdo a lo especificado en su Ficha Técnica.



Previamente a la aplicación del acabado, debe tener un tiempo mínimo de secado de por lo menos 24 horas.

Aplicación

Aplique Adhefelt, sin diluir, con cepillo o jalador de hule a la superficie (sustrato) y al lado por adherir del acabado prefabricado.

Deje "orear" permitiendo que el adhesivo logre un estado mordente (pegajoso), como pegamento de contacto, y proceda a unir.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto	2 a 3 m ² / L
El rendimiento varía de acuerdo a la porosidad y tipo de superficie.	

Presentación

- Cubeta de 19 L

Adhefelt

Adhesivo para filtros, techados y tejas mineralizadas.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido viscoso	----
Color	Negro	----
Olor	A Solvente	----
Sólidos en peso(%)	70 - 74	ASTM-D-2369
Densidad @25°C (g/ml)	0.95 a 0.98	ASTM-D- 1475
Viscosidad@25°C (cps)	25000 – 30000	ASTM-D-2196
Secado al tacto (minutos)	20 máx.	ASTM-D-1640
Secado total (horas)	24	ASTM-D-1640
Adherencia de loseta vinílica	Buena - Excelente	INTERNO

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Octubre 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaq No. 1 Col. Barrio de Tecoaq, Cuautitlán, Estado de México.



Adhefelt

Adhesivo para filtros, techados y tejas mineralizadas.

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Cepillo de pelo suave

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Precauciones

- Manténgase alejado de flamas o chispas.
- Flamable antes de fraguar.
- Aplique en lugares bien ventilados.
- No aplique a temperaturas menores a 5° C.
- No diluya con ningún tipo de solvente.

Embalaje

Almacenaje	Bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco.
Caducidad	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 8 meses.
Estiba Máxima	3 cubetas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Octubre 2017

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoc No. 1 Col. Barrio de Tecoc, Cuautitlán, Estado de México.