



Grano PASA Tex

Grano de mármol para recubrimientos texturizables

Descripción

Grano de mármol para recubrimiento texturizable

Es un grano de mármol que se incorpora a las pastas texturizables PASA® Tex para dar acabados con diferente textura.

Ventajas

- Se presenta en tres diferentes tamaños de grano (fino, medio y grueso) y sin grano para un acabado tipo tirol.
- Se prepara fácilmente el recubrimiento texturizable con grano.

Usos Recomendados

Para preparar pastas texturizables PASA® Tex con grano y diferente textura.

Aplicación

Agregue una bolsa de 1 Kg de Grano PASA® Tex (fino, medio o grueso) por cada cubeta de 30 Kg de pasta texturizable PASA® Tex Profesional, PASA® Tex IS o PASA® Tex Obra.

Homogeneice hasta incorporarlo completamente en toda la pasta. Use un taladro de alta velocidad y una propela para pastas texturizables.

Presentación

- Bolsa de 1 Kg

Granulometría

En 3 diferentes tamaños de grano:

Grano PASA® Tex Fino

Grano PASA® Tex Medio

Grano PASA® Tex Grueso

Rendimiento

| Superficie | Rendimiento |
|---|--|
| Concreto | 1 saco de 20 Kg rinde 16m ² |
| Los datos incluidos dependen de la porosidad del material | |

Fecha de actualización: 18 de Mayo del 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

Grano PASA Tex

Grano de mármol para recubrimientos texturizables

Especificaciones Técnicas

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN | | | MÉTODO |
|-----------------------------|--|--|--|------------|
| | GRANO FINO | GRANO MEDIO | GRANO GRUESO | |
| Apariencia | Agregado mineral de granulometría controlada | Agregado mineral de granulometría controlada | Agregado mineral de granulometría controlada | ----- |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco a ligeramente crema | ----- |
| % de retenido en malla 8 | ----- | ----- | 5 máx. | ASTM-D-451 |
| % de retenido en malla 12 | ----- | 20-30 | 25-45 | |
| % de retenido en malla 16 | ----- | 10-15 | 30-45 | |
| % de retenido en malla 20 | 40-60 | 10-15 | ----- | |
| % de retenido en malla 30 | 40-60 | 5 máx | 15-30 | |
| % de retenido en malla 40 | 10 máx | 5 máx | ----- | |
| % de retenido en malla 60 | ----- | 5 máx | ----- | |
| % de retenido en malla base | 4 máx | 5 máx | 5 máx | |

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.



Grano PASA Tex

Grano de mármol para recubrimientos texturizables

Precauciones

- Agregue sólo la cantidad de grano recomendada.
- No agregue más agua, sólo adicione el grano hasta su completa incorporación en la pasta.
- Tape perfectamente la cubeta mientras no use el material.

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex
- Mascarilla para polvos

Embalaje

| | |
|---------------|---|
| Almacenaje | Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco. |
| Caducidad | 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Estiba Máxima | 6 sacos |

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

Fecha de actualización: 18 de Mayo del 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.