

Mack®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDÁLICO MACK

CODIGO: 2005000

DESCRIPCION: Esmalte alquidálico secado al aire de buen brillo, muy buen cubriente y adecuado contenido de resina. Producto de alta calidad, posee una aceptable resistencia y durabilidad a exteriores. Cumple con la norma oficial mexicana NOM-123-ECOL-1998.

USOS: Este producto es recomendado para dar un excelente acabado de buena calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos. Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (use nuestros Primarios MT-72® ó Primarios Estructurales®).

COLOR: Varios.

REDUCTOR: Reductor T-100®, Reductor X-100®, Solvente N-100® ó Aguarrás DOAL®

APLICACION: Brocha o aspersión (airless).

PREPARACION: Utilice hasta un 10% de reductor.

RENDIMIENTO: 4 - 6 m²/L a 2 manos en superficies metálicas lisas y pretratadas. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.

PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 18 litros.

DATOS TECNICOS	
DENSIDAD :	0.90 -1.20 kg/L
VISCOSIDAD (COPA FORD):	2' 30" +/- 10"
% SÓLIDOS EN PESO:	Mayor a 40%
CUBRIENTE:	85.0- 95.0% @ 1.5 mils.
BRILLO:	> 80 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)
ADHERENCIA:	100%
DUREZA:	HB
FLEXIBILIDAD::	1/8 pulgada
SECADO AL TACTO:	4 - 6 Horas
SECADO AL MANEJO:	6 - 8 Horas
SECADO DURO:	24 Horas
	* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.
CÁMARA SALINA:	> 100 Horas
ESTABILIDAD:	12 MESES

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.

OCTUBRE 2012

BS-18