

Metálicos®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: METALICOS</p> <p>CODIGOS: 2920002, 2920003, 2920004, 2920005 y 2920006.</p> <p>DESCRIPCION: Recubrimiento diseñado con resina 100% acrílica de la mas alta calidad que posee un secado muy rápido, buen brillo, cubriente y adecuado contenido de resina. Producto de la más alta calidad, posee una alta resistencia y durabilidad a exteriores.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado para obtener efectos de contraste sobre fondos negros o blancos en artículos de herrería: puertas, ventanas, barandales, etc. Alcanza un hermoso acabado de alta calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos. Posee una excelente adherencia sobre superficies de hierro, acero, madera, concreto, fibra de vidrio, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza.</p> <p>COLORES: Oro Rico, Cobre, Ducado, Plata y Oro Rojizo.</p> <p>REDUCTOR: Adelgazador #1</p> <p>APLICACION: Se recomienda usar estopa sobre esmalte 900 ó 1000.</p> <p>PREPARACION: Utilice hasta un 10% de reductor.</p> <p>RENDIMIENTO: 6 - 7 m²/L a 2 manos en superficies metálicas lisas y pretratadas.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de ¼, ½, 1 y 4 litros.</p>	<p>DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD : Mayor 0.90 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA FORD #4): 50" - 60"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 40% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: Mayor 83% @ Bird 1.5</p> <p>BRILLO: No disponible</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: < 15 min. SECADO AL MANEJO: < 30 min. SECADO DURO: 3 Horas * El tiempo de secado puede prolongarse si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>CÁMARA SALINA: > 100 Horas</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.</i></p>	
DICIEMBRE 2009	BA-08