



# PASA® Color Profesional

Pintura látex para interiores y exteriores acabado mate

## Descripción

Es una pintura formulada a partir de resina vinil-acrítica, pigmentos, aditivos y cargas que dejan un acabado elegante. Altamente lavable.

## Ventajas

- Altamente lavable
- Resiste al manchado
- Alto poder cubriente
- Alta resistencia a la intemperie
- No contiene solventes dañinos a la atmósfera

## Usos Recomendados

Para la decoración, protección y mantenimiento sobre superficies de concreto, yeso (previamente sellado) tabique, ladrillo, tablaroca, materiales pétreos, pastas texturizables y prácticamente todos los materiales de construcción.

## Consideraciones Previas

La superficie debe estar limpia, sana, libre de polvo, grasa y materiales sueltos.

Si aplica en superficies de repintado, desprenda la pintura vieja, raspando o cepillando, hasta eliminar cualquier falsa adherencia.

Debe sellar previamente las superficies nuevas o porosas con **PASA® Color Sellador** a una dilución de 1 parte de sellador con 3 partes de agua y en superficies previamente pintadas **PASA® Color Sellador** a una dilución de 1 parte de sellador con 5 partes de agua.

Selle y deje secar 30 minutos para aplicar la **PASA® Color Profesional**.



## Aplicación

Aplique una primera capa de **PASA® Color Profesional** con brocha, rodillo o equipo neumático.

Deje secar mínimo 1 hora para aplicar la segunda mano.

Después de aplicar la segunda mano de **PASA® Color Profesional**, deje secar mínimo 1 hora.

**PASA® Color Profesional** puede diluirse con agua hasta un 15%.

## Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto, Tabla roca, Pasta Texturizada	1 L rinde para 8 a 10m <sup>2</sup>

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

## Presentación

- Cubeta de 19L
- Bote de 4L
- Bote de 1L

## Colores

- Blanco
- Colores para interiores y exteriores

Fecha de actualización: 18 de Mayo del 2016  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



# PASA® Color Profesional

Pintura látex para interiores y exteriores  
acabado mate

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Color	Varios según Fandeck	-----
Olor	Característico	-----
Densidad @ 25°C	1,28 – 1,32 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C	90 – 120 KU	ASTM-D-562-90
Lavabilidad	Mayor a 5,000 ciclos	ASTM-D-2486
pH	8,5 - 9,5	ASTM-E-70
Solidos en peso	50 - 52 %	ASTM-D-2369
Solidos en volumen	38 - 40 %	ASTM-D-2697-86
VOC's	50 g/l máximo	ASTM-D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

### Precauciones

- Homogenice hasta su completa incorporación.
- Elimine previamente la humedad y alcalinidad (salitre) de los muros
- No aplique bajo amenaza de lluvia
- No aplique sobre superficies húmedas
- No aplique a temperaturas menores a 5°C
- No aplique sobre superficies excesivamente calientes

### Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con piel y ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

### Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

### Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	3 cubetas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: 18 de Mayo del 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.