

PASA® Color Fast Dry

Esmalte Alquidálico Modificado de Secado Rápido

Descripción

Esmalte de secado rápido diseñado para uso interior y exterior, tanto en ambientes costeros como en zonas no tan agresivas.

Ventajas

- Resistencia al amarillamiento
- Extraordinario brillo
- Excelente poder cubriente a la primera mano
- Máximo rendimiento
- Gran durabilidad
- Resistencia a la abrasión
- Buena retención de brillo

Usos Recomendados

Ideal para recubrir y proteger una gran variedad de productos, principalmente ferrosos ya sean nuevas o para repintar.

Para todo tipo de herramientas, muebles metálicos y maquinaria en general, así como en estructuras de tipo Comercial e Industrial en donde se requiere un secado rápido, con un producto de alto rendimiento y durabilidad.

Consideraciones Previas

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier otro contaminante que evite su adherencia; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner estándar.

Si la superficie es metal nuevo aplicar **PASA® Color Primario LG**.

Deje secar 60 minutos antes de aplicar **PASA® Color Fast Dry**.

Si la superficie cuenta con pintura vieja, descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.

Fecha de actualización: Mayo 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente, limpiar con thinner estándar.

Aplicación

1) En caso de obra nueva aplicar **PASA® Color Primario LG** para promover la adherencia a la superficie.

2) Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo, puede diluir hasta un 20% con thinner estándar.

3) Si va a ser aplicado con pistola de aspersión, agregue de un 10% hasta un 30% de thinner estándar, hasta conseguir la consistencia deseada

Lavar con thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.

Aplique la primera capa y deje secar una hora para aplicar la segunda capa; en caso de no ser posible aplicar la segunda capa deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se enchine la película.

No agregar ningún otro material ni mezcle con otras pinturas. El tiempo de secado al tacto es de 20 minutos máximo según condiciones del sustrato y ambientales. Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

Nota: Se recomienda aplicar dos manos para obtener mejores resultados.



PASA® Color Fast Dry

Esmalte Alquidálico Modificado de Secado Rápido

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto, Tabla roca, Pasta Texturizada, metal, lámina.	1 L rinde para 10 a 12m ² a 1mils de espesor.

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

Presentación

- Cubeta de 19L
- Bote de 4L
- Bote de 1L

Colores

- Blanco
- Colores para interiores y exteriores

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	Visual
Color	Blanco y colores máster	Visual
Densidad	1,10 – 1,15 gr/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C	110 A 130	ASTM D 333
% de sólidos en peso	Blanco: 52-56 Colores pastel: 52-56 Tonos medios: 52-56 Tonos intensos: 52-56	ASTM-D-2697
% de sólidos volumen	Blanco: 45- 48 % Colores pastel: 45- 48 % Tonos medios: 45- 48 % Tonos intensos: 45- 48 %	-----
Espesor Húmedo Recomendado en mils por capa	2 - 3	-----
Espesor Seco Recomendado En mils por capa	1 - 1,5	-----
Secado al Tacto a 10 mils de espesor	10 – 20 min	-----
Secado al Manejo a 10 mils de espesor	30 – 60 min	-----

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Fecha de actualización: Mayo 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Teacoac No. 1 Col. Barrio de Teacoac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Color Fast Dry

Esmalte Alquidálico Modificado de Secado Rápido

Precauciones

- Homogenizar hasta su completa incorporación.
- Eliminar previamente la humedad y alcalinidad (salitre) de los muros
- No aplicar bajo amenaza de lluvia
- No aplicar sobre superficies húmedas
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C
- No aplicar sobre superficies excesivamente calientes
- En el caso de colores intensos que se hagan con base neutra, aplicar a dos manos para un cubriente optimo.

Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	3 cubetas

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con piel y ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Mayo 2017
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.