

Línea 1000®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: ESM. 1020 BLANCO CODIGO: 202002000	DATOS TECNICOS
<p>DESCRIPCIÓN: Esmalte alquidálico estirenado de secado y endurecimiento ultra rápido, buen brillo, excelente cubriente y adecuado contenido de resina. Producto de la más alta calidad, posee una alta resistencia y durabilidad a exteriores.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado cuando se requiere terminar un trabajo rápidamente debido a su corto ciclo de secado. Alcanza un excelente acabado de alta calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos. Posee una excelente adherencia sobre superficies de hierro, acero, madera, concreto, fibra de vidrio, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (use nuestros primarios MT72 ó Primarios Estructurales).</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>REDUCTOR: T-100 ó X-100.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional o airless.</p> <p>PREPARACION: Se recomienda su aplicación por aspersión debido a que por su rápido secado, la brocha se endurece antes de terminar de pintar. Utilice hasta un 10% de reductor.</p> <p>**NOTA IMPORTANTE: Aplique la segunda mano antes de 20 min o después de 48 hrs. de aplicada la primera mano. (el tiempo de repintado puede acortarse/alargarse dependiendo de las condiciones climáticas).</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 - 8 m²/L a 2 manos en superficies metálicas lisas y pretratadas. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.</p>	<p>DENSIDAD : 1.125 ± 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA ZHAN #2): 75 ± 8"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 52 ± 2</p> <p>CUBRIENTE: 89.5 ± 1.0% @ 1.5 mils.</p> <p>BRILLO: > 80 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: < 15 min. SECADO AL MANEJO: < 30 min. SECADO DURO: 3 Horas</p> <p>* El tiempo de secado No Cambia mucho si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>CÁMARA SALINA: > 100 Horas</p> <p>ESTABILIDAD: 12 Meses</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de ½, 1, 4, 19 y 200 L.</p>
Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita. FEBRERO 2014	0402-PCJ