

Línea 900®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: ESMALTE ALQUIDÁLICO 900</p> <p>CODIGO: 2015020</p> <p>DESCRIPCION: Esmalte alquidálico secado al aire de alto brillo, excelente cubriente y alto contenido de resina. Producto de la más alta calidad, posee una alta resistencia y durabilidad a exteriores. Cumple con la norma oficial mexicana NOM-123-ECOL-1998.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado para dar un hermoso acabado de alta calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos.</p> <p>Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza (use nuestros primarios MT-72 ó Primarios Estructurales).</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>REDUCTOR: T-100, X-100, N-100 o Aguarrás DOAL</p> <p>APLICACION: Brocha o aspersión (airless).</p> <p>PREPARACION: Utilice hasta un 10% de reductor.</p> <p>RENDIMIENTO: 6 - 8 m²/L a 2 manos en superficies metálicas lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 0.25, 0.50, 1, 4 y 19 litros.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD : 1.12 +/- 0.02 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA FORD #4): 2' 30" +/- 10"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 67% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: 91% +/- 1.5 @ 1.5 mils.</p> <p>BRILLO: > 90 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: 4 Horas</p> <p>SECADO AL MANEJO: 8 Horas</p> <p>SECADO DURO: 24 Horas</p> <p>* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>CÁMARA SALINA: > 100 Horas</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
JUNIO 2011	BS-08